

BBW

baltic
birch
wave


Baltic Birch Wave kvalitātes prasības

Bērza finierklucis


Koefficients katrai kravai tiek uzmērīts individuāli

	A/B	C/D
Garums	2.8 m (2.7+10)	2.8 m (2.7+10)
Diametrs	Tievgalī 18-40 cm	Tievgalī 16 - 40 cm
Trupējis/nokaltis zars	Nepieļauj	Nepieļauj
Vesels zars	Līdz 3 gab.	Pieļauj bez ierobežojuma
Padēls		
	Nepieļauj	Līdz 3 gab.
	Nepieļauj	Nepieļauj
	Nepieļauj	Nepieļauj
Plaisas garums sānu virsmā	Līdz 5 cm	Līdz 5 cm
		
Plaisas garums gala plāknē	Līdz 30%	Līdz 50%
		

**Gredzenveida
plaisas josla**




**Koku gāšanā
sagarumošanā
radušās plaisas**




Rievotais blīzums




**Līkumainības
izliekums**



**Daudzpusējā
līkumainība**



Serde



Nepieļauj

**Pieļauj
ārpus lobīšanas
cilindra**

**Pieļauj ārpus
lobīšanas cilindra**

**Pieļauj līdz 3%
izliekumam**

Nepieļauj

**Pieļauj līdz 30%
serdes lielumam**

Nepieļauj

**Pieļauj
ārpus lobīšanas
cilindra**


**Pieļauj ārpus
lobīšanas cilindra**

**Pieļauj līdz 5%
izliekumam**


Nepieļauj

**Pieļauj līdz 50%
serdes lielumam**

Mizas ieaugums



Saussāns



Sēņu bojājumi



Trupe un mehāniskie bojājumi

Pieļauj bez ierobežojuma

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj bez ierobežojuma

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Foto piemēri



Foto piemēri



Foto piemēri

